

Bezeichnung **ebablock® 1050**

Farbe hellgrau

Anwendungen

- Gießereimodelle
- Kernkästen
- Formaufnahmen
- Lehrenbau

Materialeigenschaften

- gut bearbeitbar
- feines Gefüge
- geringe Dichte
- geringer Längenausdehnungskoeffizient

Verarbeitungsdaten

Produkt	ebablock® 1050		
Farbe	hellgrau		
Dichte bei 20°C	g / cm ³	1,05 ± 0,02	

Physikalische Daten

Eigenschaften	Prüfvorschriften	Einheit	Wert
Biegefestigkeit	EN ISO 178	MPa	50 ± 5
Biegedehnung bei Bruch	EN ISO 178	%	3,5 ± 0,5
E-Modul (Biege)	EN ISO 178	MPa	2500 ± 200
Reißdehnung	ISO 37	%	-
Schlagzähigkeit nach Charpy	EN ISO 179	kJ/m ²	9 ± 1
Druckfestigkeit	EN ISO 604	MPa	50 ± 5
Wärmeformbeständigkeit (HDT)	DIN EN ISO 75 B	°C	98 ± 3
Shore Härte	DIN ISO 7619-1	Shore D	78 ± 2
Längenausdehnungskoeffizient 20 - 50 °C	interne Prüfung / Dilatometer	10 ⁻⁶ K ⁻¹	ca. 60
Verschleißprüfung Strahlversuch	interne Prüfmethode	W(V/t) [mm ³ /min]	ca. 196
Abrieb Taber Abraser H 18 Auflage 500g / 250 Umdrehungen	intern	mg	ca. 227

Lieferform

ebablock® 1050

Blockware, Abmessungen variabel

Plattenware, ebaboard 1050

1000 x 500 x 50 mm

1000 x 500 x 75 mm

1000 x 500 x 100 mm

Verarbeitungshinweise

Hinweise zur Bearbeitung der Blockware

- Fräsauflage abplanen
- Geometrie schrumpfen
- Abspannen, wenn möglich über Nacht entspannen lassen
- Aufspannen
- Schlichten

Fräsparameter sind vorhanden

Allgemeines

Wegen seines geringen Gewichtes ist diese Blockware besonders für große Modelleinrichtungen und mittlere Abformzahlen geeignet.

ebablock® Waren sind in Form von unbearbeiteten Platten und Rohblöcken erhältlich.

Vorteile sind:

- Dichtes Gefüge
- Fugenfrei
- Spannungsarm
- Konturnahe und variable Lieferform

Bitte beachten Sie bei Ihren Rohmaßen, dass genügend Bearbeitungszugabe vorhanden ist.

Wir empfehlen auf jedes Maß eine Zugabe von 10 mm.

Maßabweichungen von 1 - 2 % sind möglich.

Beim Verguss als Block/Rohling können Lunker oder Farbschattierungen auftreten. Es kann nicht garantiert werden, einen Block/Rohling absolut blasenfrei herzustellen. Bei Gießstärken über 400 mm oder aufwendigen Konturen behalten wir uns vor, auf Teilung zu gießen. Farbschattierungen, Bläschen und Teilungslinien stellen für uns keine Qualitätsminderung dar.

Lagerung

Hinweis: Bei Transport und Lagerung sind starke Temperaturschwankungen auszuschließen!

Schutzmaßnahmen

ebablock® ist ein ausgehärteter Polyadditions-Kunststoff, der keine Füllstoffe enthält, welche beim Schleifen gefährliche Stäube ergeben.

Bei der Verarbeitung dieses Produkts sollten die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie empfohlenen Schutzmaßnahmen beachtet werden.

Sicherheitsratschläge befolgen.

Entsorgung

Kleinmengen können in gewerblichen Hausmüll entsorgt werden.

Bei größeren Mengen sollte dies mit der zuständigen Behörde abgestimmt werden.

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Abteilung Produktsicherheit gerne zur Verfügung.

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da die Verarbeitung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden. Diese Angaben gelten als unverbindliche Informationen und enthalten keine Gewähr für bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Produktes. Unsere Informationen befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren. Sollte eine bestimmte Gewähr von Daten notwendig sein, ist darüber eine entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung zu treffen.