

Verarbeitungshinweise

Der Auftrag erfolgt mit einem Pinsel, Roller oder einer Spritzpistole (mit Atemschutzmaske). Der Verbrauch liegt je nach Untergrund bei 100 – 250 ml / m². Die zu grundierende Fläche muß fett- und staubfrei sein. Für eine optimale Oberfläche empfehlen wir 2 mal die Grundierung aufzutragen. Zwischen den einzelnen Schichten ist ein Zwischenschliff (240er Körnung) notwendig.

Die Ablüftzeit beträgt je nach Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit 1-2,5 Stunden, die Endhärte ist nach 8 Stunden erreicht

Aussehen: bräunlich, transparent

Dichte g/cm³: 0,98 + 0,02

Flammpunkt °C: < 26

NCO- Gehalt % : ca. 6

Trocknungszeit Std.: 1-2,5

Oberflächenendhärte Std.: 8

Temperaturbeständigkeit: 60 °C

(Das System hält noch höhere Temperaturen aus, wird sich aber mit zunehmender Temperatur stärker verfärben).

Allgemeines

Grundierung G 1 für **ebazell**-Platten. Ist ein lösungsmittelhaltiges Einkomponenten-Polyurethansystem. Die Grundierung weist eine gute Durchhärtung auf. Der ausgehärtete Film besitzt eine hohe Schlagzähigkeit. Die Grundierung ist witterungsbeständig, jedoch nicht UV-stabil. Eine leichte Verfärbung bei Wärmeeinfluss kann auftreten.

Anwendung:

- Grundierung für **ebazell**-Plattenware
- Grundierung für **ebaboard**-Plattenware
- Grundierung für poröse Werkstoffe (Hartschaum)
- Haftgrundierung für Lacke
- Generelle Versiegelungen von Oberflächen

Lieferform: 1,000 l Flasche / 5,000 l Kanne

Lagerung

In temperierten Räumen 18 – 25°C

Angebrochene Gebinde sind stets zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Die Haltbarkeit des Materials entnehmen Sie bitte den Produktetiketten.

Von Zündquellen fernhalten.

Nicht im Freien aufbewahren.

Im Falle von extremer Kälte auf 15° C stabilisieren.

Schutzmaßnahmen

Bei der Verarbeitung dieses Produkts sollten die von der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie empfohlenen Schutzmaßnahmen beachtet werden. Sicherheitsratschläge befolgen.

Entsorgung

Die leeren Behältnisse können nach Absprache mit der jeweiligen zuständigen Behörde als Haus – oder Gewerbeabfall entsorgt werden.

Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Abteilung Produktsicherheit gerne zur Verfügung.

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da die Verarbeitung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden. Diese Angaben gelten als unverbindliche Informationen und enthalten keine Gewähr für bestimmte Merkmale oder Eigenschaften des Produktes. Unsere Informationen befreien den Kunden nicht von einer eigenen Eignungsprüfung bezogen auf Anwendungen und Verfahren. Sollte eine bestimmte Gewähr von Daten notwendig sein, ist darüber eine entsprechende schriftliche Zusatzvereinbarung zu treffen.

ebalta Kunststoff GmbH . Erlbacher Straße 100 . 91541 Rothenburg ob der Tauber / Germany
Tel.: +49 9861 7007-0 . Fax: +49 9861 7007-77 . info@ebalta.de . www.ebalta.de