

**Mischungsverhältnisse zur Topfzeit-Einstellung
der Reparaturmasse gelb / Kleber gelb**

Reparaturmasse gelb Komp. A [Anteil in g]	Kleber gelb Komp A [Anteil in g]	PUR 51 Komp.B [Anteil in g]	Verarbeitungszeit bei 20 °C [min]
100	0	65	ca. 6
80	20	65	ca. 7
60	40	65	ca. 8
50	50	65	ca. 9
40	60	65	ca.11
30	70	65	ca.12
20	80	65	ca. 13
10	90	65	ca. 16
0	100	65	ca. 18