

**Mischungsverhältnisse zur Topfzeit-Einstellung
der Reparaturmasse hellgrau / Kleber hellgrau**

Reparaturmasse hellgrau Komp. A [Anteil in g]	Kleber hellgrau Komp A [Anteil in g]	PUR 50 Komp.B [Anteil in g]	Verarbeitungszeit bei 20 °C [min]
100	0	50	ca. 6
80	20	50	ca. 7
60	40	50	ca. 8
50	50	50	ca. 9
40	60	50	ca.11
30	70	50	ca.12
20	80	50	ca. 13
10	90	50	ca. 16
0	100	50	ca. 18